

# LASURE

## Lasure satinée pour bois



### PRESENTATION

Produit semi pelliculaire, transparent, thixotrope, teinté d'aspect satiné. Rénove l'aspect du bois et le protège. Existe en plusieurs teintes (voir coloris).

### AVANTAGES

LASURE est insensible à la lumière, aux ultra violets et aux délavages, ce qui constitue un système de finition aux performances très remarquables.

Il assure une protection hydrofuge efficace à l'extérieur. Il est microporeux donc laisse « respirer » le bois.

C'est un fongicide : il contribue à la protection en surface des bois contre la pourriture molle, les champignons, le bleuissement.

LASURE a un très bel aspect équivalent à celui des vernis satinés sur bois. Ne pèle pas, ne cloque pas, ne s'écaille pas.

### MODE D'EMPLOI

Après les travaux de préparation habituels des bois,

**APPLICATION DIRECTE** : Sur bois neufs ou anciens non peints, de surfaces poreuses non grasses.

**APPLICATION APRES PREPARATION** : Mettre le bois à nu par ponçage, décapage et brossage (veiller à éliminer complètement les résidus de décapant, cire, paraffine, graisse). Gratter, dégraisser au solvant.

A l'intérieur appliquer à la brosse 1 ou 2 couches de LASURE, à l'extérieur 2 couches à 12 heures d'intervalle avec un léger ponçage entre chaque couche.

### CARACTERISTIQUES

Présentation : produit prêt à l'emploi.

Finition : aspect satiné.

Rendement en surface : 10 à 14 m<sup>2</sup> par litre suivant la nature et la porosité du bois.

Nettoyage du matériel : White Spirit.

Application : brosse, application classique, bien croiser. Bien remuer le produit avant et pendant l'utilisation.

Temps de séchage : Bois tendre : 4 à 6 heures. Bois dur : 6 à 8 heures.

Temps variable en fonction des conditions climatiques.

Conservation : excellente en emballage d'origine fermé.

Extrait sec : 47 % environ. Point éclair : 38° C.

### PRECAUTIONS

Eviter la proximité d'une flamme, produit INFLAMMABLE. Ne pas mettre en contact avec des denrées alimentaires, conserver hors de la portée des enfants, éviter tout contact prolongé avec la peau. En application intérieure, s'assurer d'une bonne ventilation des locaux.

**REMARQUES** : Sur les surfaces faiblement inclinées, la résistance du produit aux intempéries est fortement atténuée. Pour les bois tropicaux, orienter votre choix vers une teinte peu différente de celle du bois.

Nous ne pourrions être tenus pour responsables du non accrochage de nos peintures sur des fonds siliconés ou ayant subis des traitements du même type

Codes : Chêne : 1253 Chêne clair : 1153 Incolore : 1053  
noyer : 1353 châtaignier : 1453 teck : 1553.

Ne contrôlant pas les applications, il importe de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il est destiné. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.